

INDEPENDENT LABORATORY TEST

Kylpypyyhkeet

Puuvilla, harmaa, 70 x 140 cm*



Lexington
Original Bath Towel



Ikea
Himleån



Ellos Home
Elise



Himla
Maxine Handduk Slate



Kronborg (Jysk)
Nora



Åhlens
Moa



Hemtex
Living



Rusta
Emma



H&M Home
Conscious

Hinta noin (Euro)	47	10	15	40	22	13	20	8	10
Yhteysosoite kuluttajille	lexington.com	ikea.com	ellos.com	himla.com	jysk.fi	ahlens.com	hemtex.com	rusta.com	hm.com
KOKONAISARVOSANA 1-10, KUN 10 ON PARAS	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0	8,9	8,9	8,8	8,4
Kommentti	Testin paras.	Erittäin hyvä imukyky ja värinpitävyys.	Erittäin hyvä imukyky. Hyvä värinpitävyys, kutistuu vain vähän.	Erittäin hyvä imukyky. Hyvä värinpitävyys, kutistuu vain vähän.	Erittäin hyvä imukyky ja värinpitävyys. Kutistuu vain vähän, huonompi silmukan kiinnipysyvyys.	Erittäin hyvä imukyky ja värinpitävyys. Huonompi silmukan kiinnipysyvyys.	Hyvä imukyky ja värinpitävyys. Huonompi silmukan kiinnipysyvyys.	Hitaampi imukyky. Paras silmukan kiinnipysyvyys.	Hitaampi imukyky. Hyvä värinpitävyys, kutistuu vähiten.
OSATEKIJÄN ARVOSANA 1-10 (PAINOTUS KOKONAISARVOSANASSA ON SULKEISSA)									
Imukyky (50 %)	9,7	9,1	9,3	9,4	8,9	9,0	8,7	8,3	7,9
Värinpitävyys (25 %)	9,1	9,0	8,4	8,4	9,0	8,9	8,9	8,4	8,3
Silmukan kiinnipysyvyys (15 %)	5,9	7,0	6,9	6,3	6,1	6,0	6,1	7,2	6,0
Kutistuminen/mitanpitävyys (10 %)	7,5	6,9	7,6	7,3	7,9	7,1	8,0	7,1	8,5
TUOTETIEDOT									
Pesuohje	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Kuivausohje – lämpötila	korkea	normaali	ei rumpukuivausta**	matala	normaali	matala	normaali	normaali	normaali
Ilmoitettu paino (g/m ²)	600	500	500	610	600	500	540	520	500
Ympäristömerkintä	ÖKO-TEX	–	ÖKO-TEX	GOTS, ÖKO-TEX, Organic Cotton	ÖKO-TEX 100+	–	ÖKO-TEX	ÖKO-TEX luokka 1	–
POIMINTOJA LABORATORIOTESTIN MITTAUSTULOKSISTA									
Imukyky yhden pesun jälkeen (g/s)	3,5	3,4	3,2	3,6	3,5	2,8	3,4	2,1	2,7
Imukyky 10 pesun jälkeen (g/s)	4,1	3,8	4,0	3,9	3,7	3,9	3,6	3,8	3,4
Veden imeytyminen kankaaseen (g/g)	5,1	5,55	4,9	5,6	4,8	5,3	5,2	4,7	4,9
Silmukoiden kiinnipysyvyys yhden pesun jälkeen (N)	1,05	0,95	1,25	1,15	1,10	1,35	0,95	1,35	1,20
Silmukoiden kiinnipysyvyys 10 pesun jälkeen (N)	2,70	4,5	3,80	3,05	2,85	2,30	3,20	4,10	2,55
Kutistuminen leveydestä (%)	5,0	4,5	6,0	5,5	6,0	7,5	4,5	5,0	4,0
Puuvillan värjäytyminen (arvosana 1–10)	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Viskoosin värjäytyminen (arvosana 1–10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0
Pyyhkeen värinmuutos (arvosana 1–10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0