

Parkettilattia

3-sauvainen tammi,
14–15 mm**Beijer**
RAW, tammi,
luonnollinen,
3-sauvainen**Byggmax**
Parketti,
lakattu tammi,
3-sauvainen**Tarkett**
Pure,
tammi**Kährs**
Siena,
3-sauvainen**Forbo**
Harmony,
3-sauvainen**Hornbach**
Oak Matt
lacquer**Karelia**
Oak
Natural Matt**AB Berg o Berg**
Tammi,
Loc Sp MattLa**Bauhaus**
Tammi,
Standard

Hinta noin per m ² (Euro)	35	25	55	37	45	23	35	50	19
Yhteysosoite kuluttajille	beijerbygg.se	byggmax.fi	tarkett.fi	kahrs.com	forbo.com	hornbach.com	kareliafloors.com	berg-berg.com	bauhaus.fi
KOKONAISARVOSANA ASTEIKOLLA 1-10, MISSÄ 10 ON PARAS	9,2	9,0	8,9	7,3	7,4	6,7	6,7	6,3	5,3
Kommentti	Testin paras. Hyvä kulutuskestävyys ja erittäin hyvä iskunkestävyys.	Hyvä kulutuskestävyys ja hyvä tahrانkestävyys.	Paras kulutuskestävyys ja hyvä tahrانkestävyys.	Melko hyvä.	Huonoin tahrانkestävyys mutta erittäin hyvä iskunkestävyys.	Hyvä tahrانkestävyys mutta melko huono kulutuskestävyys.	Huono tahrانkestävyys mutta hyvä iskunkestävyys.	Paras tahrانkestävyys mutta melko huono kulutuskestävyys ja iskunkestävyys.	Huono kulutuskestävyys ja huono tahrانkestävyys.
OSATULOS ASTEIKOLLA 1-10, MISSÄ 10 ON PARAS (SULKEISSA PAINOTUS KOKONAISARVIOLINNISSA)									
Kulutuskestävyys (33 %)	9,8	9,8	10,0	7,2	7,9	3,9	5,3	3,6	2,0
Tahrانkestävyys (33 %)	7,9	8,7	8,7	7,5	5,3	9,1	6,0	10,0	6,2
Iskunkestävyys (33 %)	10,0	8,4	8,1	7,3	9,2	7,2	8,7	5,2	7,6
TUOTETIEDOT									
Paksuus (mm)	14	14	14	15	14	14	14	14	14
Ympäristömerkintä	PEFC ¹⁾	FSC ²⁾	-	Svanen	Svanen	FSC ²⁾	FSC ²⁾	FSC ²⁾	FSC ²⁾
POIMINTOJA TESTIN MITTAUSARVOISTA									
Kierros määrä läpikulumiseen 12:lla 16 sektorista	4 100	4 100	4 200	3 000	3 300	1 600	2 200	1 500	800
Tahrانkestävyys, mustikka (1–10)	9,0	7,0	8,0	6,0	4,0	10,0	5,0	10,0	4,0
Tahrانkestävyys, virtsa (1–10)	5,6	9,1	8,3	6,5	3,9	7,4	3,0	10,0	4,8
Iskunkestävyys, teräskuula 10 cm:n korkeudelta (1–10)	10,0	6,0	8,5	6,5	9,0	7,5	9,0	7,0	8,5
Iskunkestävyys, teräskuula 5 cm:n korkeudelta (1–10)	10,0	10,0	7,8	7,8	9,3	7,0	8,5	4,0	7,0