

# OBEROENDE LABORATORIETEST

## Parkettgolv

3-stav ek, 14–15 mm



**Beijer**  
RAW  
Ek natur 3-stav

**Byggmax**  
Parkett  
Lackad Ek 3-stav

**Tarkett**  
Pure  
Ek

**Kährs**  
Siena  
3-stav

**Forbo**  
3-stav  
Harmony

**Hornbach**  
Oak Matt  
lacquer

**Karelia**  
Oak  
Natural Matt

**AB Berg o Berg**  
Ek Loc  
Sp MattLa

**Bauhaus**  
Ek  
Standard

Cirkapris per m <sup>2</sup> (kronor)	350	250	550	375	450	235	350	500	190
Konsumentkontakt	beijerbygg.se	byggmax.se	tarkett.se	kahrs.com	forbo.com	hornbach.se	kareliafloors.com	berg-berg.com	bauhaus.se
<b>TOTALBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Kommentar</b>	<b>Bäst i test. Bra slitagetålighet och mycket bra slagtålighet.</b>	<b>Bra slitagetålighet och bra tålighet mot fläckar.</b>	<b>Bäst slitagetålighet och bra tålighet mot fläckar.</b>	<b>Medelbra.</b>	<b>Sämst tålighet mot fläckar men mycket bra slagtålighet.</b>	<b>Tålighet mot fläckar men sämre tålighet mot slitage.</b>	<b>Dålig tålighet mot fläckar men bra slagtålighet.</b>	<b>Bäst tålighet mot fläckar men sämre tålighet mot slitage och mindre slagtålig.</b>	<b>Dålig slitagetålighet och dålig tålighet mot fläckar.</b>

### DELBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Slitagetålighet (33%)	9,8	9,8	10,0	7,2	7,9	3,9	5,3	3,6	2,0
Fläcktålighet (33%)	7,9	8,7	8,7	7,5	5,3	9,1	6,0	10,0	6,2
Slagtålighet (33%)	10,0	8,4	8,1	7,3	9,2	7,2	8,7	5,2	7,6

### PRODUKTINFORMATION

Tjocklek i mm	14	14	14	15	14	14	14	14	14
Miljömärkning	PEFC <sup>1)</sup>	FSC <sup>2)</sup>	-	Svanen	Svanen	FSC <sup>2)</sup>	FSC <sup>2)</sup>	FSC <sup>2)</sup>	FSC <sup>2)</sup>

### NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Antal varv till genomnött i 12 av 16 sektorer	4 100	4 100	4 200	3 000	3 300	1 600	2 200	1 500	800
Fläcktålighet mot blåbär (1–10)	9,0	7,0	8,0	6,0	4,0	10,0	5,0	10,0	4,0
Fläcktålighet mot urin (1–10)	5,6	9,1	8,3	6,5	3,9	7,4	3,0	10,0	4,8
Slagtålighet stålkula från 10 cm (1–10)	10,0	6,0	8,5	6,5	9,0	7,5	9,0	7,0	8,5
Slagtålighet stålkula från 5 cm (1–10)	10,0	10,0	7,8	7,8	9,3	7,0	8,5	4,0	7,0