

BARLINEK

PARKETTULV, 3-STAVS, EIK

Laboratorietestet

April 2022



Les hele testen

Høy motstand mot slitasje og flekker. God passform og enkelt å legge. Litt tydeligere nyanseforskjell mellom stavene.

Kommentar fra Testfakta

Testresultat

Antall m² per pakke
Veil. pris per m² (NOK)
Forbrukerkontakt

PRODUKTFAKTA

Produksjonsland
Slitesjikt (mm)
Låsesystem/klikksystem
Miljømerking

RESULTATER FRA LABORATORIETESTEN

Antall omdreininger til lakken er slitt gjennom
Ømtålighet mot spill og flekker (1 = tydelige spor, 5 = ingen spor)

Rødvin
Urin
Blekk

Motstand mot slag (1 = dype spor, 5 = ingen spor)

Vekt på 500 g slippes mot stålkule på gulvet fra 5 cm
Vekt på 500 g slippes mot stålkule på gulvet fra 10 cm

VURDERING UTSEENDE, SKJØTER OG LEGGING (KARAKTER 1 TIL 10, DER 10 ER BEST)

Nyansejevnhet over stavene i bordet/mellom bordene
Slette skjøter mellom bordene
Å legge gulvet

TESTRESULTAT KARAKTER 1-10, DER 10 ER BEST (VEKTING I TOTALKARAKTEREN I PARENTES)

Motstand mot slitasje	20%
Motstand mot flekker	20%
Motstand mot slag	20%
Utseende, skjøter og legging	40%

TOTALKARAKTER

Byggmax
Barlinek

3,18
249
byggmax.no

Polen
3,2
5G
FSC

5 300

5,0
4,0
1,0

4,0
3,0

7,0
8,0
10,0

8,6
7,8
7,0
8,8

8,2

Tarkett
Pure SELECT

2,66
695
tarkett.no

Polen
3,5
2-lock
FSC

2 700

5,0
2,5
1,0

4,0
4,0

9,0
10,0
10,0

6,6
6,9
8,0
9,8

8,2

Beijer Bygg
RAW Natur

2,90
538
neumann.no

Polen
3,5
5G
Svanen

2 000

5,0
3,0
1,0

3,0
3,0

8,0
8,0
10,0

6,0
7,2
6,0
9,0

7,4