

INDEPENDENT LABORATORY TEST

Untuvapeitot

Lämpimät (sorsan untuvaa)
Yhden hengen peitto



Värnamo of Sweden
Lilja



Hemtex
Disa



Engmo Dun
Cecilia



IKEA
Fjällhavre



Cura
Dreamy down



Kronborg
Besseggen



Ellos
Luna

	varnamoofsweden.se	hemtex.se	engmo.se	ikea.se	curaofsweden.se	jysk.se	ellos.se
Yhteysosoite kuluttajille	varnamoofsweden.se	hemtex.se	engmo.se	ikea.se	curaofsweden.se	jysk.se	ellos.se
Hinta, noin €	390	270	300	170	300	250	220
Koko (cm)	150x210	150x210	150x210	150x200	150x210	150x210	150x200

TUOTETIEDOT (ILMOITETTU PEITOSSA)

Untuvan alkuperä	Eurooppa	Kiina	Eurooppa	Kiina	Kiina	Eurooppa	Kiina
Ilmoitettu untuvan määrä peitossa (g)	630–675	720	630	513	720	450	385
Öko-Tex 100	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei
Nomite / Astma & allergy	Kyllä/kyllä	Ei tietoja	Kyllä/kyllä	Ei tietoja	Ei tietoja	Kyllä/kyllä	Ei tietoja
Untuvan alkuperää koskeva sertifikaatti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei tietoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä

POIMINTOJA LABORATORIOTESTIN MITTAUSARVOISTA

Mitattu untuvan määrä peitossa (g)	603	757	627	447	655	361	480
Untuvan kantavuus/tilavuus (cm ³ /g)	416	391	392	405	360	355	258
Untuvan jakautuminen peitossa	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Melko hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä
Untuvien ja höyhenten palasia (luokka 1: < 5 %)	3,5	3,2	6,7	10,1	11,1	6,3	13,2
Lämmöneristävyyys (korkeampi arvo on parempi) (clo)	8,02	7,36	6,93	4,93	4,11	4,63	3,92
Hengittävyys (korkeampi arvo on parempi) (g/m ² /24h)	8 178	8 076	8 159	7 941	7 932	7 921	7 782
Kankaan lankatiheys (TC/in ²)	287	284	295	358	283	242	234
Kankaan untuvatiiviyys (arvostelu 1–5)	4	3	3	5	2	4	4
Ompeleiden laatu	Erittäin hyvä	Melko hyvä	Hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Huono

TESTITULOS; ARVOSANA 1-10, MISSÄ 10 ON PARAS (SULKEISSA PAINOTUS KOKONAISARVOINNINNA)

Untuvan määrä ja laatu (40%)	8,1	9,0	7,8	6,8	7,6	6,3	5,8
Lämmöneristävyyys ja hengittävyys (40%)	8,7	8,0	7,7	5,7	4,9	5,4	4,6
Rakenteen laatu (10%)	9,3	9,0	9,2	8,8	9,3	8,9	7,6
Untuvatiiviyys (allergiaystävällisyys) (10%)	7,8	6,0	6,2	9,9	4,6	7,9	6,8

KOKONAISARVOSANA	8,5	8,3	7,7	6,9	6,4	6,3	5,6
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kommentti	Paras lämmöneristävyyys, hyvälaatuiset untuvat ja erittäin hyvälaatuinen rakenne.	Suuri määrä hyvälaatuista untuvaa. Hyvä lämmöneristävyyys ja hyvälaatuinen rakenne, mutta hieman heikompi untuvatiiviyys.	Hyvä lämmöneristävyyys ja erittäin hyvälaatuinen rakenne, mutta hieman heikompi untuvatiiviyys.	Vähäinen untuvan määrä, joka on merkittävästi vähemmän kuin ilmoitettu määrä. Heikommat lämmöneristysominaisuudet. Ei yllä luokkaan 1, koska sisältää paljon untuvien tai höyhenten palasia. Korkea kankaan lankatiheys ja erittäin hyvä untuvatiiviyys.	Sisältää melko paljon untuvaa, mutta huonommat lämmöneristysominaisuudet. Ei kuulu luokkaan 1, koska sisältää paljon untuvien tai höyhenten palasia. Erittäin hyvälaatuinen rakenne, mutta huono untuvatiiviyys.	Alhaisin untuvan määrä, merkittävästi ilmoitettua määrää vähäisempi. Heikommat lämmöneristysominaisuudet. Hyvä untuvatiiviyys.	Vähäinen untuvan määrä ja huonot lämmöneristysominaisuudet. Ei yllä luokkaan 1, koska sisältää paljon untuvien tai höyhenten palasia. Heikkolaatuisempi rakenne, mutta hyvä untuvatiiviyys.
------------------	--	--	--	---	---	---	--