

Rusta vindusmarkise



Rusta

Mål (bredde x utfall)	[m]		1,4 x 0,7		
Veil. pris	[NOK]		1 999		
Forbrukerkontakt			rusta.com		

PRODUKTFAKTA



Areal (stoff)	[m ²]		1,52		
Materiale (stoff)			Akryl		
Stoffbredde/konstruksjonens bredde	[mm]		1270 / 1370		
Markisens lengde/utfall fra veggen når montert	[mm]		1200 / 700		

TESTRESULTAT KONSTRUKSJON

Krav

Sikkerhetstest (belastningstest med 64 N ifølge standard)	64 N		Ingen anmerkning		
Deformasjon etter vindtrykk med kraft på 53 N (høyre eller venstre side)	< 24 mm		0 mm		
Deformasjon etter vindtrykk med kraft på 53 N (forskjell høyre og venstre side)	< 13 mm		0 mm		
Markisen ble testet ifølge klasse 2 i EN 13561:2015, som er høyeste tillatte klasse for denne type markiser.					

TESTRESULTAT MARKISESTOFF

					
			Sunoff sunoff.se	Bauhaus bauhaus.no	
Testresultat på UV-eldet materiale *					
Fargeforandring etter UV-eksponering			Ingen	Ingen	
Vannabsorpsjon	[%]		15%	22%	
Vanngjennomtrengning	[ml]		0,0	5,8	
Gjennomvæting etter 10 min			Nei	Ja	
Rivestyrke (retning 1) (høyeste verdi best)	[N]		44	32	
Rivestyrke (retning 2) (høyeste verdi best)	[N]		61	44	
* Eksponering med UV-lys ble utført ifølge ISO 4892-3:2013. Eksponeringsmetode UVA 340 i totalt 520 timer.					

Kommentar			Robust konstruksjon og slitesterkt stoff som holder fargen og ikke blir gjennomvått eller slipper gjennom vann.	Slitesterkt stoff som holder fargen og ikke blir gjennomvått eller slipper gjennom vann.	Stoffet holder fargen, men blir gjennomvått og slipper gjennom vann.
-----------	--	--	--	---	---