

UNABHÄNGIGE LABORTESTS

Winterstiefel für Kinder

| |  | Ecco Snow Mountain | Nordbjörn Snowfall | Superfit Husky Vinterstövlar | Tretorn Active Chelsea Winter | Kavat Borgan | Leaf Siljan | Viking Expower warm GTX | Linear Jones | Lejon Aiden |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |

PRODUKTINFORMATION

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ungefährer Preis | (€) | 140 | 60 | 90 | 65 | 140 | 80 | 126 | 65 | 55 |
| Kundenkontakt | | ecco.com | jollyroom.com | superfit.com | tretorn.de | kavat.com/eu | leaf.se | vikingfootwear.com | dinsko.se | dinsko.se |
| Verfügbare Größen | | 24–35 | 25–36 | 25–42 | 22–38 | 30–39 | 27–39 | 30–41 | 31–39 | 33–39 |
| Membran (Herstellerangabe) | | Waterproof membrane | Triple-tex | Sympatex | - | Waterproof membrane | ITC waterproof | Gore-Tex | Waterproof membrane | Waterproof membrane |

MESSWERTE UND TESTERGEBNISSE

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Schritte bis Wasser eindringt | Über 100 000 | Über 100 000 | 54 210 | Über 100 000 | 46 930 | 52 900 | 16 170 | 34 350 | 15 080 |
| Temperaturabfall (°C) nach 30 Min bei -17°C | 4,5 | 6,3 | 5,1 | 8,3 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,2 | 6,8 |
| Atmungsaktivität (mg Feuchtigkeit/cm²/Tag) | 55 | 2 | 67 | 5 | 55 | 12 | 43 | 5 | 14 |
| Trocknungszeit bei Raumtemperatur (nasser Innenschuh) Tage | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,3 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |

TESTERGEBNISSE BEWERTET VON 1 BIS 10, WOBEI 10 AM BESTEN IST (GEWICHTUNG IN GESAMTNOTE)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wasserdichtigkeit | 40% | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 10,0 | 5,4 | 5,9 | 3,0 | 4,4 | 2,9 |
| Wärmeisolierung | 30% | 9,0 | 7,6 | 8,5 | 6,0 | 8,3 | 6,9 | 8,7 | 7,7 | 7,2 |
| Breathability | 20% | 6,9 | 3,0 | 7,5 | 3,1 | 6,9 | 3,5 | 6,0 | 3,1 | 3,6 |
| Trocknungsfähigkeit | 10% | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
| Gesamtbewertung | | 8,7 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 4,5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Kommentar | Testsieger. | Gute Wasserdichtigkeit, aber geringe Atmungsaktivität. Trocknet schnell. | Relativ gut isoliert. Trocknet schnell und ist gut atmungsaktiv. | Gefütterter Naturkautschuk. Beste Wasserdichtigkeit. Schwächere Isolierung und Atmungsaktivität. | Geringe Wasserdichtigkeit. Gute Atmungsaktivität und trocknet schnell. | Geringe Atmungsaktivität, trocknet langsam. | Sehr geringe Wasserdichtigkeit, hält Wärme gut. | Sehr geringe Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Trocknet sehr langsam. | Sehr geringe Wasserdichtigkeit. Geringe Atmungsaktivität, trocknet langsam. |
|-----------|-------------|--|--|--|--|---|---|---|---|